

Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

Abziehlacke

Allgemein

Artikelnummer:	streichfähig: AZ0-700 (farblos), AZ1-700 (weiss) Airless: AZ0-701 (farblos), AZ1-701 (weiss)
Verwendungszweck:	griwecolor Abziehlack ist ein auf Dispersionsbasis hergestellter Abzieh- bzw. Abdecklack mit hervorragenden Filmeigenschaften. Er wird zum Schutz von Lackieranlagen, Transportbändern, Gehängen, Wänden und Gitterrosten eingesetzt. Auch als temporärer Transportschutz für hochwertige Teile geeignet.
Merkmale:	Lösemittelfrei, geruchsneutral, schnelltrocknend.
Basis:	wässrige Vinylacetat-Kunststoffdispersion

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	farblos / weiss
Viskosität:	Verarbeitungskonsistenz
Dichte:	1,065 g/ml
Verbrauch:	je nach Untergrund ca. 300 ml/m ²

Anwendung

Anwendung:	Auf gleichmäßigen, lückenlosen Auftrag achten. Der verschmutzte Film kann trocken abgezogen werden (das Einschneiden mit einem scharfen Gegenstand erleichtert das Lösen der Folie).
Untergründe:	Glatte Untergründe wie Zinkblech, Aluminium, Glas usw. Um die Reißfestigkeit der späteren Folie nicht zu gefährden, sollten die Flächen frei von Schmutz sein. Achtung: Bei beschichteten Untergründen und Kunststoffoberflächen Ablöseigenschaften vorher prüfen!
Verdünnen:	Nicht erforderlich. Verarbeitung erfolgt in Lieferkonsistenz. Gegebenenfalls mit Wasser.
Verarbeitungsgeräte:	Pinsel, Rolle oder geeignete Spritzgeräte.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C Objekt- bzw. Untergrundtemperatur
Trocknung:	Lufttrocknung über Nacht. Für ausreichende Belüftung sorgen.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Technisches Datenblatt

Stand: 20.10.2021

Abziehlacke

Lieferung & Lagerung

Liefergebinde:	Gebinde mit 6 kg, 16 kg oder 30 kg Inhalt.
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.