griwecolor GmbH
Döggingen
Wieselbrunnen 2
D-78199 Bräunlingen
Telefon +49 7707 9904-0
info@griwecolor.de
www.griwecolor.de

Technisches Datenblatt

Stand: 09.12.2021

Tiefengrund LMF - siloxanverstärkt

Allgemein

Artikelnummer:	**TG0-600**
Verwendungszweck:	Tiefengrund für mineralische Untergründe mit sehr guter Alkali- und Wasserfestigkeit. Zur Verfestigung stark sandender und poröser mineralischer Putzflächen. Auch als Sperrgrund für stark oder unterschiedlich saugende Untergründe oder auch als Tapetengrund geeignet.
Merkmale	Siloxanverstärkt, lösemittel- und weichmacherfrei, alkali- und wasserfest, tiefes Eindringvermögen.
VOC:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
Basis:	Feinteilige, modifizierte Kunstharzdispersion, siloxanverstärkt mit hohem Penetrationsvermögen.

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	transparent
Dichte:	ca. 1,0 g/ml
Verbrauch:	Anzahl Anstriche: 1 Je nach Untergrund und Verdünnung 80 - 150 g/m^2 pro Anstrich.
Ergiebigkeit:	1 ltr reicht etwa für 10 m^2 (einmaliger Anstrich).

Anwendung

Anwendung:	Auf gleichmäßigen, lückenlosen Auftrag achten. Nur saubere Arbeitsgeräte verwenden.
Untergründe:	Saugende und sandende mineralische Untergründe, wie z. B. mineralische Putze, Kalksandstein, Leichtbeton, Gasbeton, Leichtbauplatten, Gipskartonplatten usw. Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und anderen trennenden Substanzen sein. Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen und nicht tragfähige Schichten entfernen.
Verdünnen:	Bei stark saugenden Untergründen unverdünnt anwenden. Bei schwach saugenden Untergründen je nach Bedarf zusätzlich mit Wasser verdünnen. Wir empfehlen einen Versuchsanstrich.
Verarbeitungsgeräte:	Pinsel, Bürste, Rolle oder geeignete Spritzgeräte.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur
Trocknung:	Über Nacht. Für ausreichende Belüftung sorgen.

griwecolor GmbH
Döggingen
Wieselbrunnen 2
D-78199 Bräunlingen
Telefon +49 7707 9904-0
info@griwecolor.de
www.griwecolor.de

Tiefengrund LMF - siloxanverstärkt

Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Lieferung & Lagerung

Liefergebinde:	Gebinde mit 5 ltr oder 12,5 ltr Inhalt
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Unsere Werkstoffblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten,
der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.